

chnology for the future chnology for the future


シリコーンゴム表面改質コーティング剤 [FK - F]

FK-F

FKーFはフッ素とガラス系からなるコーティング剤です。 ガラス系の被膜と超微粒子フッ素樹脂を組み合わせる ことで、優れたドライ被膜を形成します。







※実際の色は無色です。 使用イメージ ディッピング

特長

- ・優れた追随性(折り曲げや延伸に対応)口
- ・強い密着力
- 優れたすべり特性
- ・常温硬化タイプなので、大型成型品への コーティングが可能です。

用途

- ・Oリングなどに摺動性を必要とされる箇所 ・パッキンなどの挿抜性改善による作業効率の向上
- ·Oリングやパッキンの長期使用による固着防止
- ・ゴム表面のホコリや異物の付着防止
- •摩耗部品の摩耗防止

性能表

| | | | | 機械的特性 | | | | |
|------|-----|---------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|----|
| | | T . | | 100 100 F 3 F 3 F 3 | | | | |
| 方法 | | ディッピング | | | | | | |
| 外観 | | 透明(艶消し) | | | | | | |
| 硬さ | | 影響なし | | | | | | |
| 厚み | | $25 \mu \pm 10 \mu$ | | | | | | |
| | | | | 摩擦係数データ | | | | |
| 摺動回数 | [| 0 | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 結果 |
| FK-F | 静摩擦 | 0.198 | 0.249 | 0.245 | 0.238 | 0.232 | 0.226 | 0 |
| | 動摩擦 | 0.142 | 0.189 | 0.184 | 0.180 | 0.174 | 0.171 | 0 |
| 未処理 | 静摩擦 | 1.578 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | 動摩擦 | 1.061 | _ | _ | _ | _ | _ | |

【試験条件】

HEIDON 14FW 測定機

荷重 100g

ボール SUS ϕ 10mm 摺動回数 : 10000回(1往復1回) : 20mm(1往復) 摺動距離

テストピース: ゴム硬度70度のシリコーンゴムを使用

※上記 試験は財団法人化学物資評価研究機構にて実施しました。



| 所在地 | 〒340-0124 埼玉県幸手市上宇和田572-20 |
|---------|-------------------------------|
| TEL | 0480-48-7855 FAX 0480-47-3278 |
| URL | http://www.silicone.co.jp/ |
| 認定 | 医療機器製造業登録証 取得 |

3